



Imprimación de Vinil Acetato de Etileno Orgánico (VAE) y Tecnología CACO3®, que actúa como puente de adherencia y aporta un anclaje mecánico a los morteros de enlucidos y adhesivos en superficie lisa.

Características

Mejora el anclaje de los morteros.
Gran capacidad de adherencia.
Aplicación fácil y rápida.
Alta resistencia y durabilidad.
Excelente flexibilidad. No se cuartea.
Apto para interior y exterior

Propiedades técnicas

Peso específico	1.35 ± 0.05 g/cm ³
pH	8,7 ± 1
Viscosidad	[100 ± 120] U.K.
% sólidos	64 ± 5%
Naturaleza	V.A.E
Aspecto	Líquido denso amarillo
Acabado	Texturizado
Contenido COVs	< 1 g/l

Rendimiento

6-9 m²/l/capa. Depende del tipo y estado soporte, así como de las herramientas utilizadas. El consumo exacto deberá determinarse realizando muestra en obra.

Almacenamiento

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 36 meses desde la fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar bien antes de aplicar.

Contac

Puente unión para morteros

Ficha Técnica

Presentación

Envases de 4 l y 15 l.

Preparación del soporte

Todo tipo de superficies, especialmente indicado para superficies lisas y sin porosidad tales como vidrieras, cerámica, metales, madera u hormigón planchado.

El soporte deberá estar seco y exento de cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto.

Si el soporte presenta cualquier resto de polvo, grasa, suciedad y otras impurezas, realizar una limpieza exhaustiva para garantizar una adecuada adherencia.

Si el soporte no está bien adherido, eliminar las zonas que no adhieren mediante raspado y cepillado.

Método de aplicación

Agitar el producto hasta su homogeneización y aplicar una capa extendiendo adecuadamente. No precisa de dilución, producto de aplicación al uso.

Secado

A 25 °C y 60% de humedad relativa: 24 horas.



origenpaints.com

Condiciones climatológicas

La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) debe ser entre +5 °C y +40 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.

Herramientas

Rodillo o brocha.

Limpiar las herramientas tras su uso con agua tibia.

Observaciones

Los soportes minerales deben tener una edad mínima de 28 días.

No aplicar en superficies con agua estancada o en contacto permanente con agua.

En caso de lluvia, dejar secar el soporte al menos 24 horas antes de la aplicación. Se recomienda proteger la superficie tratada de la lluvia hasta la aplicación del revestimiento.

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o carpintería).

No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas del mismo.

Productos complementarios

Para las acciones de preparación del soporte, se recomienda la gama OriGen®. Por favor, consultar las correspondientes Fichas Técnicas.

Precauciones de uso

Ninguna especialmente en actuaciones normales y personas que no presenten patologías especiales. Producto alcalino, proteger piel y ojos especialmente. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Gestión de residuos

Según las disposiciones legales locales. Los envases son de polipropileno. Contribuya a

respetar el medioambiente, no tire los residuos por el desagüe y usa el punto limpio más próximo.

Gesto responsable

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad que necesitará. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso, conservar según el apartado "Almacenamiento".

Información de seguridad

Información en relación a seguridad, datos físicos, ecológicos y toxicológicos consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.

Asesoramiento técnico

En caso de dudas, consulte al distribuidor local o fabricante: tech@origenpaints.com