

FICHA TÉCNICA

# TerraGen Bi-Componente Adhesivo

Mortero adhesivo de cal aérea · Acabado mineral mate

EDICIÓN 17.09.2026

## 01 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

OriGen® TerraGen Bi-Componente Adhesivo es un mortero adhesivo y de reparación de cal aérea en pasta para interior y exterior. Altamente transpirable, incorpora la tecnología  $\text{CACO}_3$ ® y ofrece una elevada resistencia y durabilidad. Además, neutraliza  $\text{CO}_2$  y contribuye a crear ambientes más sanos y sostenibles. Ideal como anclaje de paneles aislantes SATE (ETICS), mortero de reparación y adhesivo de azulejos, para su uso en obra nueva, restauración y rehabilitación de edificios patrimoniales.

Producto bicomponente formado por un cubo de **4 L** (componente A – pasta de cal) y un saco de **25 kg** (componente B – árido). En el mercado español se suministra listo al uso en cubo de **15 L**; en mercados internacionales están disponibles ambas opciones.

## 02 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta flexibilidad, adherencia y resistencia
- Altamente transpirable; previene condensaciones
- Elevada permeabilidad al vapor de agua
- Apto para interior y exterior
- Buena trabajabilidad
- Sin COV ni emisiones de formaldehído
- Neutraliza  $\text{CO}_2$
- Sostenible; diseñado bajo criterios de economía circular

## 03 PROPIEDADES TÉCNICAS

| PROPIEDAD                                 | VALOR              |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Densidad aparente en fresco (EN 1015-6)   | 1500 ± 100 kg/m³   |
| Densidad aparente endurecido (EN 1015-10) | 1350 ± 100 kg/m³   |
| Resistencia a compresión (EN 1015-11)     | > 2,5 N/mm²        |
| Resistencia a flexión (EN 1015-11)        | > 3 N/mm²          |
| Adherencia (EN 1348)                      | > 0,5 N/mm²        |
| Reacción al fuego (EN 13501-1)            | A1                 |
| Naturaleza                                | Pasta de cal aérea |

---

## 04 RENDIMIENTO

0,75–1 kg/m<sup>2</sup> por mm

HASTA 5 KG/M<sup>2</sup> CON 5 MM DE ESPESOR

*En función del tipo y estado del soporte.*

*Consumo por mm de espesor aplicado; espesor de trabajo de 1 a 5 mm. El consumo real depende del acabado y del estado del soporte.*

*Se recomienda una prueba in situ para determinar el consumo exacto.*

---

## 05 COLORES DISPONIBLES

Blanco arena y carta de colores Harmony.

*El tono final puede variar ligeramente respecto al seleccionado.*

---

## 06 SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Ladrillo, hormigón, fibrocemento, revoco, enlucido, paneles prefabricados, azulejos y mampostería. Puede aplicarse sobre otras superficies con una correcta preparación del soporte, como paneles prefabricados o pintura existente.

---

## 07 PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- El soporte debe estar seco, firme, bien adherido y libre de impurezas para garantizar una buena adherencia del producto.
- Si el soporte presenta algas, moho, hongos u otras impurezas, realizar una limpieza a fondo con productos específicos.
- Si el soporte está disgregado, cepillar y tratar con el sellador consolidante *MinerGen*.
- En soportes con depósitos de sales, cepillar y aplicar vinagre.
- En soportes no porosos se recomienda aplicar una imprimación específica como puente de adherencia.
- Proteger las superficies que no se vayan a tratar (carpintería, vidrio, piedra...).
- No empapar el soporte antes de la aplicación; humedecer únicamente si está muy seco.
- Ante cualquier patología del soporte no descrita, consultar con el Departamento Técnico.

---

## 08 CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Temperatura ambiente y del soporte: **+5 °C a +30 °C**
- No aplicar bajo sol directo ni sobre soportes recalentados por el sol.
- Con altas temperaturas o viento, humedecer el soporte antes de la aplicación y mantener húmedo el mortero ya aplicado con pulverizaciones de agua durante al menos **48 horas**.
- Proteger la superficie tratada de la lluvia durante al menos **4 días**.

---

## 09 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Agitar el **componente A** y mezclarlo con el **componente B** hasta obtener una pasta cremosa y homogénea.
- No superar **5 minutos** de mezclado mecánico.
- Se recomienda no exceder la cantidad de agua de amasado.
- No mezclar con otros productos para preservar sus propiedades específicas.

---

## 10 MÉTODO DE APLICACIÓN

- Aplicar manualmente una primera mano rugosa (de agarre) y, a continuación, una segunda mano uniforme hasta alcanzar el espesor requerido.
- Rematar según la función requerida:
  - Con llana dentada (hasta **10 mm**) para la adhesión de azulejos, sistemas SATE (ETICS) o similares.
  - Cepillado/lijado para la posterior aplicación de un mortero de acabado.
  - Para un acabado efecto piedra natural: extender el producto de manera uniforme sobre la superficie y, transcurridas **24 horas**, lijar con lija de grano 800.
- Utilizar malla de refuerzo en soportes de distinta naturaleza.
- Espesor de trabajo recomendado: **1-5 mm**.
- Herramientas – preparación: batidor mecánico y cubeta de amasado; aplicación y acabado: llana de acero y llana dentada.
- En zonas húmedas o con alta humedad ambiental (baños, cocinas), proteger la superficie vista con **TerraGen PU Hidrorepelente**; resta transpirabilidad al acabado.

 No añadir agua para su endurecimiento: el producto cura por absorción del CO<sub>2</sub> ambiental.

**Consultas técnicas:** [marketing@origenpaints.com](mailto:marketing@origenpaints.com)

---

## 11 TIEMPOS DE SECADO Y CURADO

- **Entre manos:** 4-6 horas a 25 °C y 60 % de humedad relativa
- **Protección final:** transcurridos 7 días
- **Tras la adhesión de azulejos, sistema SATE (ETICS) o pavimento:** respetar al menos 7 días de secado
- **Curado completo:** 30 días – el producto alcanza entonces su máxima dureza y resistencia; no limpiar ni frotar la superficie antes de este periodo.

*El tiempo de secado puede variar según temperatura y humedad.*

---

## 12 LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas con **agua templada** inmediatamente después de su uso.

---

### 13 FORMATOS DE ENVASE

- **Listo al uso:** cubo de 15 L (presentación del mercado español) – 33 uds./palet (transporte terrestre) o 44 uds./palet (transporte marítimo)
- **Bicomponente:** cubo de 4 L (componente A – pasta de cal) – 96 uds./palet (terrestre) o 120 uds./palet (marítimo)
- **Bicomponente:** saco de 25 kg (componente B – árido) – 56 uds./palet

---

### 14 ALMACENAMIENTO

- Conservar cerrado en su envase original, en un lugar fresco
- Proteger de las heladas y de la luz solar directa
- Vida útil: **18 meses** desde la fecha de fabricación

---

### 15 GESTIÓN DE RESIDUOS

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) y seguir la normativa local
- Los envases están fabricados en plástico reciclado (componente A) y papel con film intermedio de polietileno (componente B)
- No verter el producto por el desagüe; utilizar el punto limpio más cercano

---

### 16 INDICACIONES DE SEGURIDAD

- **Producto corrosivo** por su contenido en cal ( $\text{pH} > 11$ ). **H314:** provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Usar guantes y gafas de protección.
- Consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) para los datos físicos, toxicológicos, ecológicos y de seguridad
- Evitar el contacto directo con la piel; utilizar guantes y gafas de protección
- Mantener fuera del alcance de los niños

---

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Las recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.